



® Produktu iesaka Varšavas
Celtniecības tehnikas institūts
Tehniskā rekomendācija
RT ITB-1075/2007

Pielietojums:

Silver Primer Speed Varnish SBS bitumena – kaučuka laka ar alumīnija daļiņu piedevām vecu jumtu atjaunošanai:

- bitumena membrānu segumi;
- bitumena dakstiņu segumi;
- asbestcements lokšņu segumi;
- bitumena viļņplākšņu segumi;
- metāla lokšņu segumi.

Iekļāšana:

Apstrādājamai pamatnei jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Nepieciešams pārbaudīt pamatnes tehnisko stāvokli, notīrīt rūsas, smiltis, sūnu, kas samazina saķeri ar pamatni. Silver Primer iekļāj, ja ārējā gaisa temperatūra nav zemāka par + 10 °C. Produktu nedrīkst iekļāt atmosfēras nokrišņu laikā.

PIRMS IEKLĀŠANAS PRODUKTS RŪPĪGI JĀSAMAIŠA LĪDZ TIEK IEGŪTA VIENMĒRĪGA SUDRABOTA KRĀSA. PRODUKTS JĀMAIŠA ARĪ IEKLĀŠANAS LAIKĀ.

Produktu nedrīkst sildīt un atšķaidīt. Atkarībā no apstrādājamās virsmas Silver Primer var iekļāt ar smidzinātāju, rullīti vai otu. Uz horizontālu jumtu virsmām ieteicams izmantot rullīti, grūti pieejamās vietās – otu. Uz slīpām jumtu virsmām, piemēram, bitumena dakstiņiem, asbestcements vai bitumena viļņplākšņu loksnes vislabāko iekļāšanas rezultātu var iegūt, izmantojot smidzinātāju. Lietojot rullīti vai otu, laku jāiekļāj vienmērīgi pa visu virsmu no augšas uz leju, lai neveidotos notecējumi. Produktu iekļāj vienā kārtā. Uzklātā laka nožūst 48 stundu laikā. Ja nepieciešams iegūt spilgtāku krāsu, ir pieļaujams uzklāt vēl vienu kārtu.



Patēriņš:

- 0,1 līdz 0,4 l/m² vienai kārtai atkarībā no virsmas veida un stāvokļa, iekļāšanas metodes un ārējā gaisa temperatūras.

Praktiska informācija:

- iepakojums: 5 litri un 17,5 litri
- derīguma termiņš: 24 mēneši
- garantijas periods: 6-45 gadi atkarībā no izmantotās tehnoloģiskās sistēmas

Tehniskā dokumentācija:

Tehniskā rekomendācija: ITB Nr RT ITB 1122/2008
Atbilstības sertifikāts Nr. 1/B/2007
Higiēnas sertifikāts PZH Nr. HK/B/0972/01/2007

Uzglabāšana:

Glabāt oriģinālajā iepakojumā vertikālā stāvoklī vēdināmās telpās, nenovietot tiešā siltuma un uguns avota tuvumā.